



Műszaki adatlap

Optigreen gyökérálló-fólia 0,8 mm

	Anyag:	PVC-puha (PVC-P) DIN 16938 szerint
	Vastagság:	0,8 mm
	Súly	1 kg/m ²
Műszaki adatok és tulajdonságok:	Gyökérállóság:	1. FLL-vizsgálat 1975 - 1980-ig 2. FLL-vizsgálat 1984 - 1988-ig
	Szín:	barna
	Shore-szilárdság A:	75 DIN 53505 szerint
	Szakítószilárdság:	18 N/mm DIN 53455 szerint
	Szakadási nyúlás:	320 % DIN 53455 szerint
	Szakadási ellenállás:	100 N/mm DIN 53363 szerint
	Hideghajlítás:	-30 °C, sérülésmentes
	Páradiffúzió érték:	20.000
	Egyéb tulajdonságok:	nem bitumen- és UV-álló
Szállítási forma:	Tekercsszélesség	2 m
	Tekercshossz	20 m
	Tekercsfelület:	40 m ²
	Tekercssúly	kb. 40 kg
Alkalmazási terület:	Gyökéráthatolás ellen védőréteg nem gyökérálló tetőszigetelésekhez és vízmegtartóréteg duzzasztott zöldtetőkhöz	
Tárolás:	száraz, fagymentes helyeken - fél-árnyékban	
Szanalás:	elszállítás újra hasznosításra vagy visszajuttatni a szállítóhoz a tájékoztató szerint	
	Illesztési technika: forrólevegős vagy hideg hegesztéssel varratlezárással	
Feldolgozás:	5 cm átlapolással Elhelyezés: ld. használati utasítást	
<p><i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok kiegészítése ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i></p>		