


Műszaki adatlap**Optigrün védő- és drénréteg típus FKD 12**

1213-CPD-4138

Műszaki adatok és tulajdonságok	Anyag geotextília:	polipropilén, ellenállósági oszt. (GRK) 4 szürke	
	Anyag főelem:	PEHD fekete	
	Anyag csúsztató fólia:	PE 150 my	
	Magasság:	kb. 12 mm	
	Nyomószilárdság	kb. 1300 KN/m ²	
	Súly:	kb. 1,3 kg/m ²	
	Vízvezető képesség		
	DIN EN ISO 12958 szerint	MD 2,74 l/(m.s)	
	i=1, puha/kemény, 20 kPa	CMD 3,37 l/(m.s)	
	Szakítószilárdság DIN EN ISO 10319	MD 33,76 KN/m CMD 39,71 KN/m	
Geotextília, műsz. adatok:			
Szakítószilárdság EN ISO 10319	MD 20 KN/m CMD 20 KN/m		
Súly:	260 g/qm		
Szállítási forma:	Tekercsszélesség	2 m	
	Tekercshossz	12,50 m	
	Tekercsfelület:	25 m ²	
Alkalmazási terület:	drénréteg utak (járműforgalom*), intenzív zöldtetőkhöz, balkonok/teraszokhoz. Az anyagot beépítése után legkésőbb 2 hét		
	(* a hordozóréteg vastagságától és terhelésétől függ, hogy plusz külön védő- és elválasztó réteg szükséges e.)		
Feldolgozás:	fektetése egymás mellett, az oldalon kiálló geotextília átlapolásával.		
<i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i>			

Műszaki adatlap**Elválasztó- és védő-fólia PEHD 1,0**

Anyag: Recycling PEHD

Műszaki adatok és tulajdonságok

Vastagság: kb. 1,0 mm
Szín: fekete/szürke
Súly: kb. 0,94 kg/qm
Méret: kérésre

Kémiaileg semleges PE-fólia sima felülettel járdák és utak alá; anyaga bitumen-, polisztirol- és a kereskedelemben kapható kémiai anyagokkal szemben ellenálló; hosszan tartós, gőzzáró és hegeszthető. Az anyag magasfokú merevsége végett mint védőréteg puhabitumenes szigetelésre alkalmas és ezzel akadályozza a bitumen „hidegfolyását” pl. útburkolatok alatt.

Szállítási forma: Tekercsáru, leggyakoribb méret 1,25 x 24 m (más méretek kérésre)

Alkalmazási terület: védőréteg járdák és utak alá

Fektetés: átlapolással

A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.